

ปูนฉาบละเอียดที่พีไอ M100



หมายเหตุ :

หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 ถุง 50 กก. ใช้น้ำ 12 ลิตร)
ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนัง ที่ต้องการความประณีต สวยงาม
เนื่องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมวลเบาหรือคอนกรีตบล็อก ใช้
ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 (ฉาบละเอียด)

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ที่พีไอพอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกถลอก ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการใช้

1. ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
2. ผสมปูนฉาบละเอียด ที่พีไอ M100 กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตร
3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

พื้นที่ในการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)	ปูน 1 ถุง ฉาบได้พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
10	2.88	17
15	2.16	23



สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนังอิฐและคอนกรีต