

คอนกรีตแห้งที่พีไอ 350KSC Cylinder (หรือเทียบเท่า 400 KSC Cube) M404



สะดวก
รวดเร็ว
แข็งแรง

งานเสา คาน ตอม่อ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป ทั่วพื้นที่ งาน งานอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ

วิธีการใช้งาน

- ผสมปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง (50 กก.) ผ่อน้ำ 7-8 ลิตร
- แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้ความข้นเหลวตามที่กำหนด แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
- ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเติมคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาอมน้ำ, น้ำยากดน้ำ ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเติมคุณภาพแต่ละชนิด

ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M404 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M404 45 ถุง (2,250 kg.)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½ หรือ ¾"

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M404 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M404 30 ถุง (1,500 kg.)
หิน ½ หรือ ¾ 30 kg. (3 ถุงปูน)	หิน ½ หรือ ¾ 900 kg. (90 ถุงปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 210-240 ลิตร



สำหรับงานเสา คาน ตอม่อ กำลังอัด 350KSC Cylinder