

✓ เนื้อเนียน ✓ ฉาบฉวย  
✓ ไม่แตกร้าว



PLASTERING  
Work



# M209

## ปูนฉาบสำเร็จรูปทัวไปทึฟือ

วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทึฟือพอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัลดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอึมน้ำ ทำใหฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา พังงัไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ เหมาะสำหรัใช้ฉาบผนังอิฐมวลฉนวน หรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตาม มอก. 1776-2542 (ฉาบทัวไป) เพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที



## ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีต ทีพีโอ (M209) กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตร
3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

## ข้อมูลทางเทคนิค

- การผสม 1 กุจ ใช้น้ำ 11 ลิตร น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

## พื้นที่ในการใช้

ความหนา (มม.)	ปูน 1 กุจ ฉาบได้พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
10	2.88	17
15	2.16	23

### ข้อแนะนำ

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 กุจ=50 กก. ใช้น้ำ 11 ลิตร)
- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปิดมิดชิด



**บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)**  
**TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED**  
 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
 โทร. 0 2213 1039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878  
 www.tpipolene.co.th e-mail: marketing@tpipolene.co.th

**CALL CENTER**  
**02-6786547-52**

